

Microcrete M101 FLOOR



DESCRIÇÃO DO PRODUTO	O Microcrete M101 FLOOR é um verniz aquoso especialmente indicado para o revestimento de microcimento em interiores e exteriores.	
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">• Acabamento Mate, Meio-Brilho e Brilho• Boa resistência à abrasão• Boa Secagem• Excelente resistência mecânica• Fácil de aplicar	
DADOS DO PRODUTO		
APRESENTAÇÃO	Componente (Verniz): 5,000 l ou 10,000 l	
ASPECTO	Aspeto: leitoso	
DADOS TÉCNICOS E PROPRIEDADES FÍSICAS / MECÂNICAS	Base química Viscosidade ((ME 01 - ISO 2555, R3/20 rpm, 23±2 °C), mPa.s Teor de sólidos (ME 02 – ISO 1625), % Massa volúmica (ME 03 – ISO 1183-1), g/cm ³ pH (ME 04 – ISO 976) COV max., g/L	Resinas sintéticas 3000 ± 500 36,0 ± 2,0 1,05 ± 0,05 9,25 ± 0,75 16
RENDIMENTO	Rendimento teórico 1l / 10 m ²	
TEMPO DE SECAGEM	Superficial – 2h Em profundidade – 24h	
PORMENORES DE APLICAÇÃO		
PREPARAÇÃO DO SUPORTE	As superfícies a envernizar devem estar convenientemente lixadas, secas e bem limpas, isentas de gordura, poeiras ou resíduos de qualquer outra espécie.	
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Aplicar 2 ou 3 demãos de verniz com uma diluição máxima de 10% e conforme o acabamento pretendido. Usar de preferência trincha ou rolo de pêlo curto. O processo de secagem é muito sensível a variações de temperatura e humidade. O verniz não deve ser usado a temperaturas inferiores a 5°C. Relação da mistura (Comp. A / Comp. B) - 10 / 1 Nota: No caso de aplicação em zonas de duche, depois da secagem completa do M102 FLOOR, é importante preencher as juntas nos cantos e à volta do ralo com silicone.	

Microcrete M101 FLOOR



	Deixar secar durante 24h antes de pisar os solos ou utilizar o duche. Aconselhamos a não utilizar em demasia os suportes antes do endurecimento total do M102 FLOOR, ou seja, durante os primeiros 15 dias após a sua aplicação.
MATERIAL DE APLICAÇÃO	Trincha, rolo de pelo curto.
LIMPEZA DE FERRAMENTAS	Após a Finalização da aplicação do produto limpar todas as ferramentas e equipamento com água com um pouco de sabão.
TEMPO DE ESPERA / INTERVALO ENTRE CAMADAS	Min. 5 horas / Máx. 5 dias. 2 – 4 horas
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	
TEMPERATURA AMBIENTE	Mínima: +8 °C / Máxima: +30 °C.
LIMPEZA / MANUTENÇÃO	Não utilizar métodos de limpeza húmidos. Deve ser limpo com frequência através de aspirador ou vassoura. Qualquer derrame que ocorra deve ser de imediato eliminado. Utilizar sistemas ou equipamentos de limpeza neutros.
PRECAUÇÕES	Não comer ou beber durante a sua utilização; Não deitar os resíduos no esgoto; Manter fora do alcance das crianças; Armazenar evitando temperaturas demasiado baixas; Evitar a aplicação em temperaturas inferiores a 10°C.
ARMAZENAGEM	Seis meses em embalagem de origem, devidamente fechada e armazenada em condições normais. O produto deve ser armazenado em lugar fresco e seco, dentro das embalagens originais e hermeticamente fechadas.
RECOMENDAÇÕES	<p>Este produto deve ser aplicado seguido da pré-selagem. Este produto deve ser integrado no sistema. Entre demãos deve sempre lixar com uma lixa fina (220). Para repinturas sobre vernizes velhos aconselhamos lixar esse com lixa de grão 120-140 e um teste prévio de aderência antes de aplicar.</p> <p>Evitar a incidência de raios solares sobre a superfície de trabalho, bem como a aplicação em situações atmosféricas adversas, tais como, tempo chuvoso, risco de chuva, vento forte ou temperaturas muito altas;</p> <p>Adequar a dimensão das equipas de aplicação à extensão das superfícies a revestir, de forma a evitar a perceção de emendas entre paragens de aplicação, especialmente nas de maior extensão;</p> <p>Não interromper a aplicação nas superfícies a revestir, a não ser que sejam assumidas juntas; Utilizar uma fita adesiva para realizar juntas de trabalho ou decorativas;</p>

Microcrete M101 FLOOR