Volcalis

isolamento eficiente e seguro

Divisórias | Revestimentos | Tetos falsos | Coberturas | Fachadas

lã mineral

Isolamento térmico | Isolamento acústico | Material incombustível | Qualidade do ar interior

Da melhor matéria-prima nasce o conforto

VOLCALIS – Isolamentos Minerais, S.A. empresa do Grupo Preceram, dedica-se à produção de lã mineral através de um processo produtivo absolutamente inovador e único em Portugal.

A Volcalis, disponibiliza ao mercado uma ampla gama de soluções ecológicas e de alta qualidade, que contribuem para o conforto e a eficiência térmica e acústica dos edifícios, fabricadas com recurso à melhor matéria-prima e à utilização de tecnologias de ponta, com elevada eficiência e rigor.

Este produto de crescente procura no sector da construção vem aumentar a vasta gama de soluções disponibilizadas pelas empresas do Grupo Preceram, e mais diretamente complementar os sistemas de placas de gesso da Gyptec Ibérica.

A lã mineral Volcalis é um material incombustível, resistente ao fogo, livre de substâncias nocivas e que assegura um ambiente interior saudável.

Volcalis tem classificação A+ na qualidade do ar interior, a melhor classificação de qualidade de ar interior, significando emissões muito baixas ou nulas de substâncias no ar interior.

* Informação sobre o nível de emissão de substâncias voláteis no ar interior, apresentando risco de toxicidade por inalação, numa escala de classe que varia de A+ (emissões muito baixas) a C (emissões elevadas).

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 14001 Ambiente certificação acreditada IPAC

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 9001 Qualidade certificação acreditada IPAC

Certificação Ambiental ISO 14001 e Certificação de Qualidade ISO 9001

A Volcalis avalia os seus aspetos ambientais significativos e identifica os riscos e oportunidades associados às suas atividades cumprindo os requisitos especificados nas normas NP EN ISO 9001:2015 e NP EN ISO 14001:2015 para a atividade de produção e comercialização de Lã Mineral.

A redescoberta da lã mineral

Descubra o incomparável conforto da instalação com um toque suave. A lã mineral Volcalis é um produto à base de areia e ligante de origem biológica, feito em Portugal, disponível em rolos e painéis, com alto desempenho térmico e acústico, resistente ao fogo, de fácil aplicação e manuseamento.

A sua produção utiliza matérias naturais e ecológicas. A lã mineral Volcalis permite reduzir as emissões de CO_2 associadas ao seu transporte, já que é altamente compressível e reduz em cerca de 10 vezes o número de transportes necessários. A lã mineral Volcalis não liberta poluentes voláteis pelo que é inócua para a saúde.

Aplicação confortável

A lã mineral Volcalis tem um toque suave, é fácil de manusear, cortar e instalar.

Processo sustentável

Fazendo uso das melhores matérias-primas e tecnologias avançadas de alta eficiência, a Volcalis disponibiliza ao mercado uma vasta gama de soluções ecológicas e de elevada qualidade.

Volcalis
Vantagens

Projetado e fabricado em Portugal

A lã mineral Volcalis é produzida no centro do país, o que lhe permite uma centralidade na distribuição, garantindo uma baixa pegada ecológica e menores custos de transporte. Toda a otimização do processo produtivo, de armazenamento e logístico permitem-lhe apresentar-se no mercado com a melhor relação custo-benefício.

Resistente ao fogo

A lã mineral é um material de proteção contra incêndio, não é combustível e não conduz o calor.

Múltiplas aplicações

A lã mineral é utilizada numa ampla gama de aplicações, seja em construção de novos edifícios ou em reabilitação, em tetos, divisórias e revestimentos de paredes, para isolamento térmico e acústico.

Isolamento térmico e acústico

As excelentes propriedades térmicas da lã mineral contribuem para o conforto nos edifícios e para um baixo consumo de energia. Devido à sua estrutura interna, a lã mineral Volcalis é um excelente material de isolamento acústico.

Aplicações recomendadas

	Divisórias em placas de gesso	Revestimento de paredes pelo interior	Tetos falsos	Coberturas inclinadas	Coberturas sanduíche	Fachadas sanduíche	Fachadas ventiladas	Página
EASY								
Rolo Papel Kraft			●	●				6
Rolo			●		●			7
Rolo Alu Kraft				●				7
Rolo Reforçado						●		7
COMFORT								
Painel	●	●	●					8
Rolo	●	●	●					9
Painel Papel Kraft		●	●					9
Painel SR		●						9
ALPHA								
Painel	●	●	●					10
Rolo	●	●	●					11
Painel Papel Kraft		●	●					11
Rolo Véu Negro							●	11
ALPHA PLUS								
Rolo	●	●	●	●			●	12
Painel	●	●	●	●			●	13
Painel Papel Kraft		●	●	●				13
Rolo Véu Negro							●	14
Painel Véu Negro			●					14

Gama de produtos Volcalis

EASY λ40

Lã Mineral em Rolo

Volcalis **EASY**, lã mineral em rolo com ou sem revestimento. Leve e de fácil aplicação, com bom desempenho térmico e acústico.

COMFORT λ37

Lã Mineral em Painel ou Rolo

Volcalis **COMFORT** é adequado para múltiplas aplicações, ideal para o aumento do conforto térmico e acústico dos edifícios.

ALPHA λ35

Lã Mineral com prestações melhoradas

Volcalis **ALPHA**, lã mineral em painel ou rolo com prestações melhoradas. Incombustível, de muito baixa condutibilidade térmica, e excelente comportamento acústico.

ALPHA PLUS λ32

Lã Mineral com alta resistência térmica

Volcalis **ALPHA PLUS**, lã mineral em painel ou rolo com alta resistência térmica. Com excelentes propriedades térmicas e acústicas.

Lã Mineral
Painel e Rolo

EASY

λ40

Lã Mineral em Rolo

Volcalis EASY, lã mineral em rolo com ou sem revestimento. Leve e de fácil aplicação, com bom desempenho térmico e acústico.

Aplicações

Volcalis EASY é um excelente isolamento térmico e acústico para aplicação em todo o tipo de edifícios.

Adequada para a utilização, em obras de construção e reabilitação, tais como: tetos falsos, coberturas inclinadas, coberturas sanduíche e fachadas sanduíche.

Vantagens

- Bom comportamento térmico, contribui para o conforto nos edifícios e redução do consumo de energia.
- Devido à sua estrutura interna, é um excelente isolamento acústico.
- Resistente ao fogo, não é combustível nem conduz o calor.
- Processo sustentável, recorrendo a matérias-primas e tecnologias avançadas de alta eficiência. Produto 100% reciclável.

Tetos falsos

Coberturas inclinadas

Coberturas sanduíche

Fachadas sanduíche

EASY Rolo Papel Kraft

λ40

Dimensões

Espessura (mm)	60	80	100	120	140
Largura (mm)	600 / 1 200		1 200		
Comprimento (mm)	12 000	10 000	8 000	7 000	6 000

Dados Técnicos

Resistência Térmica (m².K/W)	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50

Dimensões

Espessura (mm)	160	200	220	240	260	280
Largura (mm)	1 200					
Comprimento (mm)	5 200	4 600	4 000	3 600	3 200	2 800

Dados Técnicos

Resistência Térmica (m².K/W)	4,00	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00

Condutibilidade Térmica (W/m.K): **0,040** Reação ao Fogo: **F** Resistência ao Vapor de Água Z (m².h.Pa/mg): **3**

Certificados

CE MW-EN13162-T1-Z3

ACERMI CERTIFICATE Nº 20/252/1473
Espessuras: 60 a 280

Aplicações

Lã Mineral
Painel e Rolo

EASY Rolo λ40

Dimensões

Espessura (mm)	60	80	100	120	140	160	200	220
Largura (mm)	1 200							
Comprimento (mm)	12 000	10 000	8 000	7 000	6 000	5 200	4 600	4 000

Dados Técnicos

Resistência Térmica (m^2.K/W)	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	5,50

Condutibilidade Térmica (W/m.K): **0,040** Reação ao Fogo: **A1** Fator de Resistência à Difusão do Vapor de Água (μ): **1**

Certificados

CE MW-EN13162-T1-MU1

ACERMI CERTIFICATE Nº 20/252/1471
Espessuras: 60 a 280

Aplicações

EASY Rolo Alu Kraft λ40

Dimensões

Espessura (mm)	60	80	100
Largura (mm)	1 200		
Comprimento (mm)	12 000	10 000	8 000

Dados Técnicos

Resistência Térmica (m^2.K/W)	1,50	2,00	2,50

Condutibilidade Térmica (W/m.K): **0,040** Reação ao Fogo: **B-s1,d0** Resistência ao Vapor de Água Z (m^2.h.Pa/mg): **9**

Certificados

CE MW-EN13162-T1-Z9

Aplicações

EASY Rolo Reforçado λ40

Dimensões

Espessura (mm)	60	80	100
Largura (mm)	1 200		
Comprimento (mm)	10 000	7 500	6 000

Dados Técnicos

Resistência Térmica (m^2.K/W)	1,50	2,00	2,50

Condutibilidade Térmica (W/m.K): **0,040** Reação ao Fogo: **A1** Absorção de Água Curto Prazo (kg/m^2): ≤ **1**

Certificados

CE MW-EN13162-T1-WS

Aplicações

Lã Mineral
Painel e Rolo

COMFORT

λ37

Lã Mineral em Painel ou Rolo

Adequado para múltiplas aplicações, ideal para o aumento do conforto térmico e acústico dos edifícios.

Aplicações

Volcalis COMFORT é um excelente isolamento térmico e acústico para aplicação em todo o tipo de edifícios.

Adequada para a utilização em obras de construção e reabilitação, tais como: divisórias em placas de gesso, tetos falsos, revestimento de paredes pelo interior e fachadas ventiladas.

Vantagens

- Bom comportamento térmico, contribui para o conforto nos edifícios e redução do consumo de energia.
- Devido à sua estrutura interna, é um excelente isolamento acústico.
- Resistente ao fogo, não é combustível nem conduz o calor.
- Processo sustentável, recorrendo a matérias-primas e tecnologias avançadas de alta eficiência.

COMFORT Painel

λ37

Dimensões

					NOVO!	NOVO!
Espessura (mm)	**50**	**60**	**70**	**90**	**100**	**120**
Largura (mm)	600					
Comprimento (mm)	1 350					

Dados Técnicos

Resistência Térmica (m^2.K/W)	1,35	1,60	1,85	2,40	2,70	3,20

Absorção sonora (EN ISO 11654)

Coeficiente ponderado (α_w)	**0,85**	**1**
Classe de absorção	**B**	**A**

Condutibilidade Térmica (W/m.K): **0,037** Reação ao Fogo: **A1** Resistividade ao fluxo de ar (kPa.s/m^2): ≥ **5**
Fator de Resistência à Difusão do Vapor de Água (μ): **1**

Certificados

CE MW-EN13162-T2-MU1-AW0,85-AFr5 (50 mm)
MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5 (≥ 60 mm)

Aplicações

Lã Mineral
Painel e Rolo

COMFORT Rolo λ37

Dimensões

	NOVO!				NOVO!
Espessura (mm)	**50**	**60**	**70**	**90**	**100**
Largura (mm)	400 / 600				
Comprimento (mm)	2 x 6 600	11 000	9 500	7 400	6 600

Dados Técnicos

Resistência Térmica (m^2.K/W)	1,35	1,60	1,85	2,40	2,70

Absorção sonora (EN ISO 11654)

Coeficiente ponderado (α_w)	**0,85**	**1**
Classe de absorção	**B**	**A**

Condutibilidade Térmica (W/m.K): **0,037** Reação ao Fogo: **A1** Resistividade ao fluxo de ar (kPa.s/m^2): ≥ **5**
Fator de Resistência à Difusão do Vapor de Água (μ): **1**

Certificados

CE MW-EN13162-T2-MU1-AW0,85-AFr5 (50 mm)
MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5 (≥ 60 mm)

Aplicações

COMFORT Painel Papel Kraft λ37

Dimensões

Espessura (mm)	**60**	**75**	**100**	**120**	**150**
Largura (mm)	600				
Comprimento (mm)	1 350				

Dados Técnicos

Resistência Térmica (m^2.K/W)	1,60	2,00	2,70	3,20	4,05

Condutibilidade Térmica (W/m.K): **0,037** Reação ao Fogo: **F** Resistência ao Vapor de Água Z (m^2.h.Pa/mg): **3**

Certificados

CE MW-EN13162-T2 -Z3

Aplicações

COMFORT Painel SR λ37

Dimensões

Espessura (mm)	**50**	**60**	**75**	**100**	**120**
Largura (mm)	600				
Comprimento (mm)	1 350				

Dados Técnicos

Resistência Térmica (m^2.K/W)	1,35	1,60	2,00	2,70	3,20

Condutibilidade Térmica (W/m.K): **0,037** Reação ao Fogo: **A1** Resistividade ao fluxo de ar (kPa.s/m^2): ≥ **5**
Fator de Resistência à Difusão do Vapor de Água (μ): **1** Absorção de Água Curto Prazo (kg/m^2): ≤ **1**

Certificados

CE MW-EN 13162-T2-MU1-WS-AFr5

Aplicações

Lã Mineral
Painel e Rolo

ALPHA

λ35

Lã Mineral em Painel ou Rolo com Prestações Melhoradas

Incombustível, de muito baixa condutibilidade térmica, e excelente comportamento acústico.

Aplicações

Volcalis ALPHA é um excelente isolamento térmico e acústico para aplicação em todo o tipo de edifícios.

Adequada para a utilização em obras de construção e reabilitação, tais como: divisórias em placas de gesso, revestimento de paredes pelo interior, tetos falsos e fachadas ventiladas.

Vantagens

- Muito bom comportamento térmico, contribui para o conforto nos edifícios e redução do consumo de energia.
- Devido à sua estrutura interna, é um excelente isolamento acústico.
- Resistente ao fogo, não é combustível nem conduz o calor.
- Processo sustentável, recorrendo a matérias-primas e tecnologias avançadas de alta eficiência.

ALPHA Painel

λ35

Dimensões	NOVO!		NOVO!		
Espessura (mm)	**50**	**60**	**70**	**85**	**100**
Largura (mm)	600				
Comprimento (mm)	1 350				

Dados Técnicos					
Resistência Térmica (m^2.K/W)	1,40	1,70	2,00	2,40	2,85

Absorção sonora (EN ISO 11654)	
Coeficiente ponderado (α_w)	**1**
Classe de absorção	**A**

Condutibilidade Térmica (W/m.K): **0,035** Reação ao Fogo: **A1** Resistividade ao fluxo de ar (kPa.s/m^2): ≥ **10**
Fator de Resistência à Difusão do Vapor de Água (μ): **1**

Certificados

CE MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr10

ACERMI CERTIFICATE Nº 23/252/1607
Espessuras: 45 a 140

Aplicações

Lã Mineral
Painel e Rolo

ALPHA Rolo λ35

Dimensões

	NOVO!					NOVO!
Espessura (mm)	**50**	**60**	**70**	**85**	**100**	**140**
Largura (mm)	400 / 600					1 200
Comprimento (mm)	12 000	10 200	8 500	7 000	6 000	4 000

Dados Técnicos

Resistência Térmica (m^2.K/W)	1,40	1,70	2,00	2,40	2,85	4,00

Absorção sonora (EN ISO 11654)

Coeficiente ponderado (α_w)	**1**
Classe de absorção	**A**

Condutibilidade Térmica (W/m.K): **0,035** Reação ao Fogo: **A1** Resistividade ao fluxo de ar (kPa.s/m^2): ≥ **10**
Fator de Resistência à Difusão do Vapor de Água (μ): **1**

Certificados

MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr10

ACERMI CERTIFICATE Nº 23/252/1607
Espessuras: 45 a 140

Aplicações

ALPHA Painel Papel Kraft λ35

Dimensões

Espessura (mm)	**50**	**60**	**85**
Largura (mm)	600		
Comprimento (mm)	1 350		

Dados Técnicos

Resistência Térmica (m^2.K/W)	1,40	1,70	2,40

Condutibilidade Térmica (W/m.K): **0,035** Reação ao Fogo: **F** Resistência ao vapor de Água Z (m^2 .h.Pa/mg): **3**

Certificados

MW-EN13162-T2-Z3

ACERMI CERTIFICATE Nº 23/252/1609
Espessuras: 45 a 85

Aplicações

ALPHA Rolo Véu Negro λ35

Dimensões

Espessura (mm)	**50**	**60**	**80**	**100**	**120**
Largura (mm)	600				
Comprimento (mm)	10 000	8 000	6 000	5 000	4 200

Dados Técnicos

Resistência Térmica (m^2.K/W)	1,40	1,70	2,25	2,85	3,40

Absorção sonora (EN ISO 11654)

Coeficiente ponderado (α_w)	**1**
Classe de absorção	**A**

Condutibilidade Térmica (W/m.K): **0,035** Reação ao Fogo: **A1** Resistividade ao fluxo de ar (kPa.s/m^2): ≥ **10**
Absorção de Água Curto Prazo (kg/m^2): ≤ **1** Coeficiente de Absorção Sonora Ponderado EN ISO 11654 (α_w): **1**
Classe de Absorção EN ISO 11654: **A**

Certificados

MW-EN13162-T2-WS-AW1-AFr10

Aplicações

Lã Mineral
Painel e Rolo

ALPHA PLUS

λ32

Lã Mineral em Painel ou Rolo com Alta Resistência Térmica

Painel compacto semirrígido, fornecido em painel ou rolo, com excelentes propriedades térmicas e acústicas, com ou sem revestimento, para aplicação em sistemas de construção e reabilitação.

Aplicações

Volcalis ALPHA PLUS é um excelente isolamento térmico e acústico para aplicação em todo o tipo de edifícios.

Adequada para a utilização em obras de construção e reabilitação, tais como: divisórias, revestimento de paredes pelo interior, tetos, coberturas e fachadas.

Vantagens

- Excelente comportamento térmico com menor espessura.
- Fácil de manusear e com toque suave.
- Devido à sua estrutura interna, é um excelente isolamento acústico.
- Resistente ao fogo, não é combustível nem conduz o calor.
- Processo sustentável, recorrendo a matérias-primas e tecnologias avançadas de alta eficiência. Produto 100% reciclável.

Divisórias e **Revestimentos**

Tetos falsos

Coberturas inclinadas

Fachadas ventiladas

ALPHA PLUS Rolo

λ32

Dimensões

Espessura (mm)	**40**	**50**	**60**	**80**
Largura (mm)	400 / 600			
Comprimento (mm)	8 500	7 000	6 000	4 500

Dados Técnicos

Resistência Térmica (m^2.K/W)	1,25	1,55	1,85	2,50

Absorção sonora (EN ISO 11654)

Coeficiente ponderado (α_w)	**0,85**	**1**
Classe de absorção	**B**	**A**

Condutibilidade Térmica (W/m.K): **0,032** Reação ao Fogo: **A1** Absorção de Água Curto Prazo (kg/m^2): ≤ **1**
Fator de Resistência à Difusão do Vapor de Água (μ): **1** Resistividade ao fluxo de ar ($kPa.s/m^2$): ≥ **10**

Certificados

CE MW - EN13162 - T2 -MU1-WS - AFr10 - AW0,85 (40mm)
MW - EN13162 - T2 -MU1-WS - AFr10 - AW1 (≥50 mm)

Aplicações

Lã Mineral
Painel e Rolo

ALPHA PLUS Painel λ32

Dimensões

Espessura (mm)	40	50	60	80
Largura (mm)	600			
Comprimento (mm)	1 350			

Dados Técnicos

Resistência Térmica (m^2.K/W)	1,25	1,55	1,85	2,50

Absorção sonora (EN ISO 11654)

Coeficiente ponderado (α_w)	0,85	1
Classe de absorção	B	A

Dimensões

Espessura (mm)	100	120	140	160
Largura (mm)	600			
Comprimento (mm)	1 350			

Dados Técnicos

Resistência Térmica (m^2.K/W)	3,10	3,75	4,35	5,00

Absorção sonora (EN ISO 11654)

Coeficiente ponderado (α_w)	1
Classe de absorção	A

Condutibilidade Térmica (W/m.K): **0,032** Reação ao Fogo: **A1** Absorção de Água Curto Prazo (kg/m^2): ≤ **1**
Fator de Resistência à Difusão do Vapor de Água (μ): **1** Resistividade ao fluxo de ar (kPa.s/m^2): ≥ **10**

Certificados

MW - EN13162 - T2 -MU1-WS - AFr10 - AW0,85 (40mm)
MW - EN13162 - T2 -MU1-WS - AFr10 - AW1 (≥50 mm)

Aplicações

ALPHA PLUS Painel Papel Kraft λ32

Dimensões NOVO!

Espessura (mm)	50	60	80	100	120	140
Largura (mm)	600			600		
Comprimento (mm)	1 350			1 350		

Dados Técnicos

Resistência Térmica (m^2.K/W)	1,55	1,85	2,50	3,10	3,75	4,35

Condutibilidade Térmica (W/m.K): **0,032** Reação ao Fogo: **F** Resistência ao vapor de Água Z (m^2 .h.Pa/mg): **3**

Certificados

MW-EN13162-T2-Z3

Aplicações

Lã Mineral
Painel e Rolo

ALPHA PLUS Rolo Véu Negro λ32

Dimensões	NOVO!	NOVO!	NOVO!	NOVO!
Espessura (mm)	**50**	**60**	**80**	**100**
Largura (mm)	600			
Comprimento (mm)	5 800	4 800	3 600	2 900

Dados Técnicos				
Resistência Térmica (m^2.K/W)	1,55	1,85	2,50	3,10

Absorção sonora (EN ISO 11654)	
Coeficiente ponderado (α_w)	**1**
Classe de absorção	**A**

Dimensões	NOVO!	NOVO!	NOVO!
Espessura (mm)	**120**	**140**	**160**
Largura (mm)	600		
Comprimento (mm)	2 400	2 100	1 800

Dados Técnicos			
Resistência Térmica (m^2.K/W)	3,75	4,35	5,00

Absorção sonora (EN ISO 11654)	
Coeficiente ponderado (α_w)	**1**
Classe de absorção	**A**

Condutibilidade Térmica (W/m.K): **0,032** Reação ao Fogo: **A1** Resistividade ao fluxo de ar (kPa.s/m^2) ≥ **10**
Absorção de Água Curto Prazo (kg/m^2) ≤ **1**

Certificados

CE MW-EN13162-T2-WS-AFr10-AW1

Aplicações

ALPHA PLUS Painel Véu Negro λ32

Dimensões	NOVO!	NOVO!
Espessura (mm)	**40**	**50**
Largura (mm)	600	
Comprimento (mm)	1 350	1 350

Dados Técnicos		
Resistência Térmica (m^2.K/W)	1,25	1,55

Absorção sonora (EN ISO 11654)		
Coeficiente ponderado (α_w)	**0,85**	**1**
Classe de absorção	**B**	**A**

Condutibilidade Térmica (W/m.K): **0,032** Reação ao Fogo: **A1** Resistividade ao fluxo de ar (kPa.s/m^2) ≥ **10**
Absorção de Água Curto Prazo (kg/m^2) ≤ **1**

Certificados

CE MW - EN13162 - T2 -WS - AFr10 - AW0,85 (40mm)
MW - EN13162 - T2 -WS - AFr10 - AW1 (≥50 mm)

Aplicações

GESTOR DE SOLUÇÕES

Informação técnica, detalhes e orçamentação

Acesso instantâneo a toda a documentação técnica. A plataforma online disponibiliza detalhadamente as soluções e sistemas mais adequados e testados para o mercado nacional.

Agora com metodologia **BIM** Building Information Modelling

www.solucoesparaconstrucao.com

www.volcalis.pt

Mais que um website, uma ferramenta de trabalho

A Volcalis disponibiliza online todas as informações e documentos comerciais e técnicos, tais como, catálogos de produto, fichas técnicas, certificações, ensaios e formas de aplicação.

Soluções para Construção

/GrupoPreceram /Grupo.Preceram /GrupoPreceram /company/Grupo-Preceram

GRUPO PRECERAM

O Grupo Preceram é um grupo de origem familiar constituído por várias empresas portuguesas com vasta experiência e um amplo conhecimento do sector da construção e do mercado dos materiais de construção.

O Grupo Preceram tem instalações distribuídas por Pombal, Águeda, Oliveira do Bairro e Figueira da Foz, onde as suas unidades fabris produzem uma ampla gama de produtos para a construção, dispondo ainda de uma completa e versátil frota de distribuição cobrindo a totalidade do território nacional.

PRECERAM Indústrias de Construção, SA · Nexclay Argila Expandida · Gyptec Ibérica
PRECERAM Norte, Cerâmicas, SA · Só Argilas SA Comércio de Barros, SA · Volcalis isolamentos minerais

DOC 04.02-003 REV11
startupdesign.pt

Distribuição

A fábrica da Volcalis está localizada no centro de Portugal e tem fácil acesso às redes marítimas, ferroviárias e rodoviárias. Está perto do porto de Aveiro, o que permite a expedição de grandes quantidades de lã mineral para o mundo inteiro.

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 14001 Ambiente certificação acreditada IPAC

EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 9001 Qualidade certificação acreditada IPAC

Volcalis
isolamentos minerais

VOLCALIS - Isolamentos Minerais, S.A.
Zona Industrial de Bustos, Azurveira · 3770-011 Bustos · Portugal
T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt
www.volcalis.pt

GRUPO PRECERAM