

RUBY 70 & RUBY 70 ACÚSTICO

FICHA TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO & CERTIFICADOS	NORMAS	Ruby 70	Ruby 70 Acústico
Definição	EN ISO 10582	Pavimento heterogéneo compacto (base de polivinílico de cloreto)	Pavimento heterogéneo com espuma acústica na base.
Certificado CE	EN 14041	Sim	Sim
Classificação	EN ISO 10874	Comercial: 34 Industrial: 43	Comercial: 34 Industrial: 42

CARACTERÍSTICAS GERAIS	NORMAS	Ruby 70	Ruby 70 Acústico
Espessura Total	EN ISO 24346	2.0 mm	3.0 mm
Camada de Desgaste	EN ISO 24340	0.70 mm	0.70 mm
Peso Total/m²	EN ISO 23997	3000 g	2500 g
Reforço de poliuretano		Top Clean™	Top Clean™
Conteúdo camada de desgaste	EN ISO 10582	Tipo I	Tipo I
Apresentação	EN ISO 24341 Sheet (rolls)	Approx. 23 m x 200 cm Art. Nr. 25098 _ _ _ 3 dígitos nr. Cor Approx. 23 m x 400 cm Art. Nr. 25099 _ _ _ 3 dígitos nr. Cor	Approx. 23 m x 200 cm Art. Nr. 25086 _ _ _ dígitos nr. Cor -

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	Ruby 70	Ruby 70 Acústico
Estabilidade Dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %
Curva de resistência ao calor	EN ISO 23999	≤ 8 mm	≤ 8 mm
Redução Impacto Sonoro	EN ISO 717/2 NF S31-074	5dB Classe C	19dB Classe A
Indentação	EN ISO 24343-1	Exigência da norma: ≤ 0.10 mm Melhor valor medido: 0.02 mm	Exigência da norma: ≤ 0.20 mm Melhor valor medido: 0.11 mm
Reação ao fogo	EN 13501-1	B _{fl} s1 colado sobre betão ou qualquer substrato de madeira	C _{fl} s1 colado sobre cimento ou qualquer substrato de madeira
Propriedades anti-derrapantes	DIN 51130 EN 13893	R10 ≥ 0.30	R9 ≥ 0.30
Punçãoamento (mobiliário)	EN 424	Não marca	Não marca
Cadeira com rodízios	ISO 4918	Não marca	Não marca
Total de emissões COV	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m³	≤ 100 µg/m³
Comportamento à luz	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência Química	EN ISO 26987	Alta resistência	Alta resistência
Propriedades electrostáticas	EN 1815 EN 1081	< 2kV sobre betão R ₁ > 10 ⁹ Ω	< 2kV sobre betão R ₁ > 10 ⁹ Ω
Resistência térmica Pavimento Radiante	EN 12667	0.02 m² K/W Adequado	0.04 m² K/W Adequado
Cores		36	12

Estas informações são dadas a título indicativo e podem sofrer alterações em benefício de futuros melhoramentos. (10/16)
Siga as instruções de aplicação, limpeza e manutenção da Tarkett. Qualquer dúvida contacte a Tarkett.

Ref. N°	NCS N°	Cordão de soldar N°	Ref. N°	NCS N°	Cordão de soldar N°	Ref. N°	NCS N°	Cordão de soldar N°	Ref. N°	NCS N°	Cordão de soldar N°	Ref. N°	NCS N°	Cordão de soldar N°	Ref. N°	NCS N°	Cordão de soldar N°
029	S 3010-Y30R	1287 285	044	S 5005-Y80R	1287 533	055	S 3020-R90B	1287 804	069	S 3020-Y20R	1294 315	075	S 3020-Y20R	1287 153	081	S 4020-R60B	1287 220
034	S 3030-Y20R	1292 101	045	S 5502-Y	1287 308	063	S 3010-Y20R	1287 174	070	S 500-Y50R	1287 537	076	S 3010-Y20R	1287 733	082	S 5010-B70G	1292 685
035	S 4020-Y30R	1294 428	046	S 7500-N	1287 526	064	S 2030-Y10R	1287 283	071	S 5020-Y60R	1294 429	077	S 6010-Y30R	1294 429	083	S 4020-R60B	1289 258
036	S 4010-Y30R	1287 713	049	S 4002-Y20R	1287 435	066	S 3030-R10B	1291 818	072	S 6005-Y80R	1287 333	078	S 2005-Y10R	1287 685	084	S 203-Y40R	1288 325
042	S 4000-N	1287 254	052	S 2010-Y20R	1287 443	067	S 3020-R50B	1287 166	073	S 3020-Y10R	1294 852	079	S 2040-Y80R	1287 517	085	S 2030-Y20R	1291 773
043	S 4500-N	1287 278	053	S 5010-Y30R	1287 675	068	S 2040-G40Y	1287 516	074	S 2010-Y10R	1287 505	080	S 4020-R10B	1287 168	109	S 5020-R90B	1287 385

TARKETT SUSTAINABILITY TAG

Ruby 70

100 %
31 %
Recyclable
Recyclable content

PHthalate FREE
Technology

Better Indoor Air Quality
* EXCEPT RECYCLED CONTENT
* TVOC AT 28 DAYS

TARKETT SUSTAINABILITY TAG

Ruby 70 Acústico

100 %
Recyclable

PHthalate FREE
Technology

Better Indoor Air Quality
* EXCEPT RECYCLED CONTENT
* TVOC AT 28 DAYS

EN 14041:2004

Ruby 70
01331-0038-DoP-2014-10
<http://professionals.tarkett.pt>
Manufactured by: TARKETT GOL SA
2 Op der Seng, L-9779 Lentzweiler

According to European Classification
ISO 10874 - EN 685

EN 14041:2004

Ruby 70 Acoustic
01331-0056-DoP-2015-01
<http://professionals.tarkett.pt>
Manufactured by: TARKETT GOL SA
2 Op der Seng, L-9779 Lentzweiler

According to European Classification
ISO 10874 - EN 685

