

WOODSTOCK 832

FICHA TÉCNICA LAMINADO

Classificação	Norma	Tarkett Valor
Tipo produto	EN 13329	Revestimento pavimento Laminado
Classificação ao uso	EN 13329	32
Densidade da régua HDF	EN 323	900 kg/m ³ (± 20 kg/m ³)
Sistema encaixe		UNIFIT®
Características técnicas		
Formato		Classic
Dimensões		1291 x 193 mm
Espessura total		8 mm
Bisel		0V 4V
Desempenho de marcação CE		
Declaração conformidade	EN 14041	0132-0078-DoP-2019-06
Reação ao fogo	EN 14041	Cfl-s1
Anti-derrapante	EN 14041	DS
Propensão electrostática	EN 14041	< 2 kV
Resistência térmica (in m ² K/W)	EN 14041	≤ 0,15 m ² K/W
Conteúdo de Pentaclorofenol	EN 14041	< 5 ppm
Emissão formaldeídos	EN 14041	E1
Desempenho técnico		
Resistência abrasão	EN 13329, anexo E	AC4 (IP ≥ 4000)
Resistência impacto	EN 13329, anexo H	Bola grande: ≥ 750 mm Bola pequena: ≥ 12 N
Resistência manchas	EN 438	Grupo 1 + 2: nível 5 Grupo 3: nível 4
Marcação mobiliário	EN 424	Sem danos visíveis, quando testado com o artefacto de pé Tipo 0
Cadeira com rodízios	EN 425 (Tipo W)	Sem danos ou mudança de aparência
Estabilidade espessura	ISO 24336	≤ 18 %
Tolerância camada desgaste	EN 13329	Comprimento ± 0,5 mm Largura ± 0,1 mm Espessura ± 0,5 mm
Resistência luz	EN 13329	Grey scale ≥ nível 4 (EN:20105-A02)
Indentação estática por pressão constante	EN ISO 24343-1	< 0,05
Solidez superfície	EN 13329, anexo D	≥ 1,25 N/mm ²
Resistência térmica	EN 12667	0,07 m ² K/W
Sustentabilidade & meio ambiente		
Certificação PEFC		Sim
Classificação COV francesa		A+
Classe de emissões para materiais de construção		M1
Conformidade Carb 2		Sim
Informação logística		
8 réguas/caixa	1,99 m ² /caixa	7,25 kg/m ² 60 caixas/paleta 119,58 m ² /paleta

As informações acima estão sujeitas a modificações para benefício de melhorias adicionais (09/2019)



Faça o download das condições de garantia em www.tarkett.pt