



microcrete®



MANUAL DE APLICAÇÃO DE MICROCIMENTO

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| PASSO
1 | | Revestir a superfície com rede fibra de vidro. |
| PASSO
2 | | Misturar o Microcrete Base com a resina com a ajuda de uma misturadora. |
| PASSO
3 | | Aplicar a 1ª demão de Microcrete Base sobre a rede de fibra de vidro. |
| PASSO
4 | | Lixar toda a superfície com lixa G. 80 ou G. 120 e de seguida limpar e aspirar. |
| PASSO
5 | | Aplicar a 2ª demão de Microcrete Base. |
| PASSO
6 | | Lixar toda a superfície com lixa G. 120 e de seguida limpar e aspirar. |
| PASSO
7 | | Aplicar a 1ª demão de Microcrete Excelência. |
| PASSO
8 | | Lixar toda a superfície com lixa G. 150 ou G. 180 e de seguida limpar e aspirar. |
| PASSO
9 | | Aplicar a 2ª demão de Microcrete Excelência. |
| PASSO
10 | | Lixar toda a superfície com lixa G. 180 e de seguida limpar e aspirar. |
| PASSO
11 | | Aplicar a 1ª demão da pré-selagem com o rolo, no sentido vertical |
| PASSO
12 | | Aplicar a 2ª demão da pré-selagem com o rolo, no sentido horizontal. |
| PASSO
13 | | Verificar se não existe areias ou pó. Aplicar a 1ª demão da Selagem com o rolo, no sentido vertical. |
| PASSO
14 | | Aplicar a 2ª demão da Selagem com o rolo, no sentido horizontal. Deixar secar 48h. |

Aconselha-se a lixar com lixadora redonda não vibratória.





microcrete®



TEMPOS MÉDIOS DE SECAGEM DO MICROCIMENTO

VERÃO	PASSO 1	PASSO 2	PASSO 3	PASSO 4	PASSO 5	PASSO 6	PASSO 7	PASSO 8	PASSO 9	PASSO 10	PASSO 11	PASSO 12	PASSO 13	PASSO 14
Cerâmicas (Tijoleira / Azulejo)	--	--	8	--	4	--	6	--	6	--	2 4	2 4	4 6	48
Betonilha	--	--	6	--	4	--	5	--	5	--	2 4	2 4	4 6	48
Gesso Cartonado	--	--	5	--	4	--	5	--	4	--	2 4	2 4	4 6	48
Madeira	--	--	5	--	4	--	5	--	4	--	2 4	2 4	4 6	48
Pedras Naturais	--	--	8	--	4	--	6	--	6	--	2 4	2 4	4 6	48

INVERNO	PASSO 1	PASSO 2	PASSO 3	PASSO 4	PASSO 5	PASSO 6	PASSO 7	PASSO 8	PASSO 9	PASSO 10	PASSO 11	PASSO 12	PASSO 13	PASSO 14
Cerâmicas (Tijoleira / Azulejo)	--	--	9	--	5	--	7	--	7	--	3 5	3 5	6 8	72
Betonilha	--	--	7	--	5	--	6	--	6	--	3 5	3 5	6 8	72
Gesso Cartonado	--	--	6	--	5	--	6	--	5	--	3 5	3 5	6 8	72
Madeira	--	--	6	--	5	--	6	--	5	--	3 5	3 5	6 8	72
Pedras Naturais	--	--	9	--	5	--	7	--	7	--	3 5	3 5	6 8	72

Tempo médio de secagem em horas.
O tempo de secagem varia consoante o tipo de material a revestir, consoante o clima e consoante os m2 de área a revestir.

MICROCRETE - PORTO

Rua Joaquim Domingues Maia, nº 425
4500-744 Nogueira da Regedoura
GPS - Latitude: 41.0063934 | Longitude: -8.5835412

T. +351 220 140 200
E. geral@microcrete.com.pt

MICROCRETE - ANGOLA

Travessa da Rua 2, nº 25
Luanda - Angola

T. +351 220 140 200
E. angola@microcrete.com.pt