

Europlan Direct 990

23kg

Propriedades:

- Emissões VOC muito reduzidas
- Auto-alisante
- Fácil de espalhar
- Camada com espessura máxima de 20mm
- Rendimento de 1,4kg/m² por mm de espessura de camada
- Pode ser utilizada sobre sistemas de pavimento radiante (segundo os requisitos do fornecedor)

Aplicação

Armazenamento: em local fresco e seco

Ferramentas de aplicação: talocha ou espátula dentada com o “spiked roller”,

Validade: 6 meses, em embalagem fechada

Preparação: 1 embalagem de 23 kg para 5,5 a 6 litros de água

Temperatura ambiente: 18°-23°C

Temperatura do material e da base: min.15° e max. 20°C

Humidade relativa: 40-70%

Adicionar o conteúdo da embalagem de 990 Europlan Direct a 5,5 a 6 litros de água. Mexer muito bem com uma misturadora eléctrica, de modo a obter uma mistura homogénea e lisa. Misturar cerca de 3 minutos e depois novamente a uma velocidade mais baixa.

A aplicação deve ser feita no espaço de 20 minutos com a talocha ou a espátula dentada.

A massa quando fresca não deve estar exposta à luz solar directa.

Em condições normais a camada aplicada pode ser calcada após 2 a 3 horas. Após 24 horas, uma camada de 5mm de espessura está pronta para a instalação do revestimento de chão.